

石狩地区骨材生産協同組合
(当別採石工業株式会社)

御中

No. _____

細目砂の品質試験

ふるい分け・微粒分量・単容・密度吸水・密度1.95試験

平成20年6月12日

北 海 道 土 質 試 験 協 同 組 合



地質調査業者登録
質15第910号
建設コンサルタント登録
建16第3735号
土壤汚染指定調査機関登録
環 2003-2-219
ISO 9001 : 2000 認証登録
JQ1400B
ISO/IEC 17025 : 2005 認定登録
RTL02200

事務局 札幌市白石区北郷1条8丁目3番1号
試験所

電話 011-873-9895
FAX 011-874-1910

鏡に組合の朱印なきものは無効とします

骨材試験結果一覧表

依頼者
石狩地区骨材生産協同組合
(当別採石工業株式会社)

試料名
細目砂

産地
当別町弁華別

用途
路盤材・クッション材・凍上抑制層材

試験年月日
平成 20年 6月

業務責任者
小林 義宗



試験責任者
小林 義宗



試験項目		試験結果
ふるい分け試験	粗粒率	2.04
微粒分量試験	微粒分量 (%)	2.06
単位容積質量試験	単位容積質量 (kg/L)	1.53
	実積率 (%)	62.6
密度及び吸水率試験	表乾密度 (g/cm ³)	2.522
	吸水率 (%)	3.20
	かさ密度 (g/cm ³)	2.444
	見掛密度 (g/cm ³)	2.651
すりへり試験	すりへり減量 (%)	
安定性試験	安定性損失量 (%)	
軟石量試験	軟石量 (%)	
粘土塊量試験	粘土塊量 (%)	
密度1.95g/cm ³ の液体に浮く粒子の試験	浮く粒子の百分率 (%)	0.49
形状試験	細長い・偏平な骨材の含有量 (%)	
破碎粒判定試験	破碎粒率 (%)	
塩化物含有量試験	塩化物含有量 (%)	
有機不純物試験	標準色に比較して	
液性限界塑性限界試験	塑性指数	

