



**JAB**

Testing  
RTL02200

石狩地区骨材生産協同組合(当別採石工業株式会社) **御中**

豆砂利の品質試験

試料名 : 豆砂利

産地 : 当別町弁華別

平成 20 年 4 月 16 日

北 海 道 土 質 試 験 協 同 組 合



地質調査業者登録  
質15第910号  
建設コンサルタント登録  
建16第3735号  
土壤汚染指定調査機関登録  
環 2003-2-219  
ISO 9001 : 2000 認証登録  
JQ1400B  
ISO/IEC 17025 : 2005認定登録  
RTL02200

事務局 札幌市白石区北郷1条8丁目3番1号  
試験所  
電話 011-873-9895  
FAX 011-874-1910

鏡に朱印なきものは無効とします

# 試 験 結 果 一 覧 表

依頼者  
石狩地区骨材生産協同組合  
(当別採石工業株式会社)

試料名

豆砂利

産地

当別町弁華別

用途

コンクリート用

試料搬入年月日

平成20年3月5日

試験年月日

平成20年3～4月

試 験 項 目		試 験 結 果
ふるい分け試験	粗 粒 率	6.22
微粒分量試験	微粒分量 (%)	0.5
単位容積質量試験	単位容積質量(kg/L)	1.61
	実 積 率 (%)	62.5
有機不純物試験	標準色に比較して	
密度及び吸水率試験	表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.63
	吸 水 率 (%)	2.08
	絶乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.57
すりへり試験	すりへり減量 (%)	16.9
安定性試験	損失質量分率 (%)	10.7
軟石量試験	軟石質量分率 (%)	3.2
粘土塊量試験	粘土塊量 (%)	0.05
密度 1.95 g/cm <sup>3</sup> の液体に浮く粒子の試験	軽い粒子の質量分率 (%)	0.3
塩化物含有量試験	塩化物含有量 (%)	
粒形判定実積率試験	粒形判定実積率 (%)	

